



## Kühlwasserschlauch Radiacord® / DIN

<b>Beschreibung:</b>	Kühlwasserschlauch nach DIN 73411-79 – beständig gegen eine Vielzahl von Frost- und Korrosionsschutzmittel.
<b>Seele:</b>	Schwarze, glatte EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Innenseele.
<b>Decke:</b>	Schwarze, stoffgemusterte EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Außendecke.
<b>Temperatur:</b>	Von -30°C bis +130°C
<b>Markierung:</b>	RADIACORD® DIN 73411:1979 DN x Wandstärke V Jahr / Quartal
<b>Norm:</b>	DIN 73411 Ausgabe Juli 1979

Katalog-Nr.	Artikel-Nr.	Nennweite in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar
500944	107073	10	3	40	4	12
500945	107081	13	3,5	40	4	12
500946	107083	15	3,5	40	4	12
500947	107087	18	3,5	40	4	12
500948	107088	20	3,5	40	4	12
500949	107089	22	3,5	40	4	12
500950	107090	25	3,5	40	4	12
500951	107092	28	4	40	4	12
500952	107093	30	4	40	4	12
500953	107094	32	4	40	4	12
500954	107095	35	4	40	4	12
500955	107097	38	5	40	4	12
500956	125880	40	5	40	4	12
500957	107099	42	5	40	4	12
500958	107101	45	5	40	4	12
500959	107102	48	5	40	4	12
500960	107104	50	5	40	4	12
500961	125881	55	5	40	4	12
500962	125882	60	5	40	4	12
500963	107107	65	5	40	4	12
500964	125883	70	5	20	4	12
500965	107109	75	5	40	4	12
500966	107111	80	5	40	4	12
500967	107113	90	6	40	4	12
500968	125884	100	6	20	4	12
500969	125885	110	6	20	4	12
500970	125886	120	7	20	4	12

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)

**Industribedarf Castan GmbH**, Steinbeisstraße 20-22, D-71691 Freiberg am Neckar

Geschäftsführer: Roland Pitsch \* Registergericht: HRB 201443 Stuttgart \* UST-Id-Nr. DE 146147601

Telefon: (+49) 07141/29 43-0 \* Telefax: (+49) 07141/29 43-55 \* [www.industribedarf-castan.com](http://www.industribedarf-castan.com) \* [info@industribedarf-castan.com](mailto:info@industribedarf-castan.com)